

한화

에틸렌 비닐아세테이트 코폴리머

1519

핫멜트용 제품

용융지수

150

비닐아세테이트 함량

19.0

한화 EVA 1519 는 고압공정의 오토클레이브 반응기에서 생산된 핫멜트 접착제용 EVA 공중합 수지로서 접착강도와 품질 균일성이 우수합니다.

한화 EVA 1519 는 미국 FDA 의 21 CFR 177.1350(a)(1) 규정에 적합한 제품입니다.

■ 제품 특징

우수한 접착성, 용해성, Hot Tack 특성
저온물성, 유연성이 뛰어남
접착제 조성물과 뛰어난 상용성

■ 첨가제

산화방지제, Caking 방지제

■ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10min	ASTM D1238	150
비닐아세테이트 함량	wt%	HCC Method ⁽³⁾	19.0
밀도	g/cm ³	ASTM D1505	0.940
Vicat 연화점	°C	ASTM D1525	44
용융점	°C	ASTM D3417	81
인장강도(파단점)	Kg/cm ²	ASTM D638	74
연신율(파단점)	%	ASTM D638	800
경도	Shore A	ASTM D2240	95

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격은 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 원소분석(Elemental Analyzer) 및 FT-IR 을 이용하는 분석

