

블로운 필름용 제품

용 용 지 수	0.8
초산비닐 함량	9.5
밀 도	0.929

한화 EVA 2040 의 주용도는 농업용 광폭필름이며, 투명성, 가공성 그리고 기계적물성이 우수한 제품입니다.

한화 EVA 2040 은 미국 FDA 의 21 CFR 177.1350(a)(1) 규정에 적합한 제품입니다.

■ 제품 특징

투명성
가공성
기계적물성

■ 적정 가공 조건

가공 온도 : 140 ~ 180℃
팽창비 : 2 ~ 3
두께 : 50 ~ 100 μm

■ 첨가제

산화방지제

■ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10 분	ASTM D1238	0.8
초산비닐 함량	wt%	HCC 방법	9.5
밀도	g/cc	ASTM D1505	0.929
Vicat 연화점	℃	ASTM D1525	77
용융점	℃	ASTM D2117	98
인장강도(파단점)	kg/cm ²	ASTM D638	195
연신율(파단점)	%	ASTM D638	760
필름 물성	단위	시험방법	대표값
두께	mm	HCC 방법	0.06
인장강도(파단점), 세로/가로	kg/cm ²	ASTM D882	270/250
인장인열강도, 세로/가로	kg/cm	ASTM D1004	80/85
연신율(파단점), 세로/가로	%	ASTM D882	350/650
낙하충격강도	g	ASTM D1709	>400
흐림도	%	ASTM D1009	3.0

※ 필름 압출기 사양 및 가공 조건:

- 40mmφ LLD/LD 겸용 스크류, 75mmφ 다이, 1.5mm 다이갭, 듀얼립 에어링
- 가공온도(호퍼부~다이부) 160 ~ 180℃, 팽창비 2

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

