

한화

PVC Straight Resins

P-1000

▣ 특성

용융화속도가 빠르며 작업 안정성이 우수
일반연질, 경질 제품에 적합한 범용품종

▣ 용도

Film, Sheet, Leather, Pipe, 골판, 평판,
Sash 무독Sheet

▣ 포장

Paper Bag(25kg)
Flecon Bag(500kg), Bulk

▣ 저장

직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 서늘, 건조한
실내에서 보관.
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진곳에서 보관.

▣ 제품의 물성

물성	단위	대표값	분석방법
중합도(DP)		1000±50	JIS K 6720-2
중합도(K-Value)		66	DIN 53726
겉보기 비중	g/cc	0.55±0.04	ASTM D 1895
휘발분	%	0.30이하	ASTM D 3030
입도	%	100	HCC Method
VAcM함량	%	-	HCC Method

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW,P44~45"의 Conversion Table을 이용하여
중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 42Mesh(350µm) Sieve Pass %

1. 상기 Data 및 기술정보사항은 한화케미칼과 협력업체의 종합적 경험 및 Sample의 실험적
Test 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용시 참고용 자료로 사용할 수 있습니다.

