

# 한화

## PVC straight resin

## P-800

### ▣ 특성

유동성 우수하여 사출 제품에 적합

### ▣ 용도

경질 Sheet/평판/Film, 발포 Pipe/Sheet, Fitting  
사출성형

### ▣ 포장

Paper Bag (25kg)  
Flecon Bag, Bulk

### ▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내  
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 장소

### ▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	800±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	61	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm <sup>3</sup>	0.55±0.04	ASTM D 1895
휘발분	%	0.3 이하	ASTM D 3030
입도	%	100	HSC Method

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45'의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 42Mesh(350µm) Sieve Pass %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화케미칼과 협력업체의 종합적 경험 및 실험 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고 자료로 사용할 수 있습니다.