

한화솔루션

PVC straight resin

P-1000

▣ 특성

겔링특성, 생산성, 작업안정성 우수
일반 연질/경질 제품에 적합한 범용 제품

▣ 용도

Film, Sheet, Leather, Pipe, Sash, 평판

▣ 포장

Paper Bag (25kg)
Flecon Bag, Bulk

▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 장소

▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	1000±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	66	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm ³	0.55±0.04	ASTM D1895
휘발분	%	Max 0.30	ASTM D3030
입도	%	Min 100	ASTM D1921

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45"의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 42 Mesh pass %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화솔루션과 협력업체의 종합적 경험 및 실험 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고 자료로 사용할 수 있습니다.

