

한화솔루션

PVC straight resin

P-1000SB

▣ 특성

높은 겉보기 비중을 가지는 제품
경질 제품에 적합하며 압출가공시 생산성 향상

▣ 용도

Pipe, Sash, 경질 압출

▣ 포장

Paper Bag (25kg)
Flecon Bag, Bulk

▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 장소

▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	1000±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	66	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm ³	0.57±0.03	ASTM D1895
휘발분	%	Max 0.30	ASTM D3030
입도	%	Max 0.3	ASTM D1921

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45"의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 45 Mesh on %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화솔루션과 협력업체의 종합적 경험 및 실험 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고 자료로 사용할 수 있습니다.

