

한화솔루션

PVC straight resin

P-1700

특성

고중합도 수지로 고강도 연질제품에 적합
내열성이 우수한 물성강화용 제품

용도

Film, Leather, 전선피복, Hose

포장

Paper Bag (25kg)
Flecon Bag, Bulk

저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 장소

제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	1700±100	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	76	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm ³	0.47±0.07	ASTM D1895
휘발분	%	Max 0.30	ASTM D3030
입도	%	Min 100	ASTM D1921

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45"의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 42 Mesh pass %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화솔루션과 협력업체의 종합적 경험 및 실험 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고 자료로 사용할 수 있습니다.

