

# 한화솔루션

PVC straight resin

# P-700

## ▣ 특성

저온용융 및 유동성 우수  
사출 및 카렌다 용도에 적합한 범용 제품

## ▣ 용도

경질 Sheet/Film, Fitting  
사출성형

## ▣ 포장

Paper Bag (25kg)  
Flecon Bag, Bulk

## ▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내  
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 장소

## ▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	700±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	58	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm <sup>3</sup>	0.56±0.04	ASTM D1895
휘발분	%	Max 0.30	ASTM D3030
입도	%	Max 0.3	ASTM D1921

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45"의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 45 Mesh on %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화솔루션과 협력업체의 종합적 경험 및 실험 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고 자료로 사용할 수 있습니다.

