

한화

Emulsion Resin

EM-3090

▣ 특성

고점도, 높은 항복치, 열안정성 우수
저온 Gel화성, 고발포성 제품에 적합
점도 안정성 우수

▣ 포장

Paper Bag (25kg)
Bulk

▣ 용도

면(직포) Coating, 벽지, High Softness Leather
Sealant, Tarpaulin

▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 곳

▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	1150±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	69	DIN 53726
겉보기 비중	g/cm ³	0.28±0.07	ASTM D 1895
휘발분	%	0.30 이하	ASTM D 3030
입도	%	100	HSC Method
B.F 점도	cps	100,000 이하	ASTM D 1824
유동성	Highly Pseudoplastic		

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45'의 Conversion Table을 이용하여

중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 점도측정: DINP 100phr, 25°C 1시간 후 ROTA No.4, 20rpm, LVType B.F.점도계

※ 입도시험방법 : 100Mesh (150µm) Sieve Pass %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화케미칼과 협력업체의 종합적 경험 및 Sample의 실험 Test 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고용 자료로 사용할 수 있습니다.



Hanwha Solutions