

한화

MSP Resin

KM-31

▣ 특성

저점도, 경시변화 적고, Plate-out 없음
탈포성, 발포 Cell 양호, 겔링속도 빠름

▣ 용도

Casting leather, 발포 제품(벽지, 매트), 지우개

▣ 포장

Paper Bag (20kg)
Bulk

▣ 저장

직사광선 피하고 통풍 잘되는 서늘·건조한 실내
열, 화기, 화원, 습기로부터 떨어진 곳

▣ 제품 물성

물성	단위	대표값	분석법
중합도(DP)	-	1300±50	JIS K 6720-2
중합도(K-value)	-	72	DIN 53726
겔보기 비중	g/cm ³	0.29±0.04	ASTM D 1895
휘발분	%	0.3 이하	ASTM D 3030
입도	%	100	HSC Method
B.F 점도	cps / 6rpm	10,000 이하	ASTM D 1894
유동성	Dilatant		

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45'의 Conversion Table을 이용하여 중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 점도측정: DOP 65phr, 30°C 1시간 후 ROTA No.3, 6rpm, LVType B.F.점도계(단, KM-30은 DOP 100phr)

※ 입도시험방법 : 100Mesh(150µm) Sieve Pass %

상기 Data 및 기술정보사항은 한화케미칼과 협력업체의 종합적 경험 및 Sample의 실험 Test 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고용 자료로 사용할 수 있습니다.