

# 한화

## PVC Copolymers

### CP-430

#### ▣ 특성

용제 용해성이 우수  
접착성, 투명성, 유동성이 우수하며  
그라비아 잉크에 적합

#### ▣ 용도

그라비아 잉크, 접착제, 도료

#### ▣ 포장

Paper Bag(25kg)  
Flecon Bag(500kg), Bulk

#### ▣ 저장

직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 서늘, 건조한  
실내에서 보관  
열,화기,화원,습기로부터 떨어진 곳에서 보관.

#### ▣ 제품의 물성

물성	단위	대표값	분석방법
중합도(DP)		450±50	JIS K 6720-2
중합도(K-Value)		50	DIN 53726
겉보기 비중	g/cc	0.77±0.07	ASTM D 1895
휘발분	%	4.0 이하	ASTM D 3030
입도	%	100	HCC Method
VAcM함량	%	15.0±1	HCC Method

※ K-Value는 "PVC Technology, 4th Edition, W.V.TITOW, P44~45'의 Conversion Table을 이용하여  
중합도로부터 환산한 값으로 참고치임

※ 입도시험방법 : 42Mesh(350µm) Sieve Pass %

1. 상기 Data 및 기술정보사항은 한화케미칼과 협력업체의 종합적 경험 및 Sample의 실험적 Test 결과를 기초로 작성하였으며 실제 적용 시 참고용 자료로 사용할 수 있습니다.