

# 한화

## 선형저밀도 폴리에틸렌

# 4200D

블로운 필름용 제품

용융지수 1.6  
밀도 0.920

한화 LLDPE 4200D 는 LLDPE 와 LDPE 가 블렌드된 제품으로 주용도는 라미네이션 필름이며 가공성, 광학성이 우수한 제품입니다.

한화 LLDPE 4200D 은 미국 FDA 의 21 CFR 177.1520 (c) 3.1.a. 규정에 적합한 제품입니다.

### ■ 제품 특징

가공성  
광학성  
슬립성(저)

### ■ 적정 가공 조건

가공 온도 : 150 ~ 190℃  
팽창비 : 2 ~ 3  
두께 : 30 ~ 100 μm

### ■ 첨가제

산화방지제, 슬립제, 블로킹방지제

### ■ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10 분	ASTM D1238	1.6
밀도	g/cc	ASTM D1505	0.920
Vicat 연화점	℃	ASTM D1525	98
용융점	℃	ASTM D2117	-
인장강도(파단점)	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638	170
연신율(파단점)	%	ASTM D638	800
필름 물성	단위	시험방법	대표값
두께	mm	HCC 방법	0.03
인장강도(파단점), 세로/가로	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D882	350/310
인장인열강도, 세로/가로	kg/cm	ASTM D1004	140/150
연신율(파단점), 세로/가로	%	ASTM D882	700/800
낙하충격강도	g	ASTM D1709	80
흐림도	%	ASTM D1009	3.8
45° 광택도	%	ASTM D2457	85

\* 필름 압출기 사양 및 가공 조건:

40mmφ LLD/LD 겸용 스크류, 75mmφ 다이, 1.5mm 다이갭, 듀얼립 에어링  
가공온도(호퍼부~다이부) 170 ~ 190℃, 팽창비 2

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

